

Produkt:

M 229

Artikelnummer:

7112000077**GEWEBEKLEBER****1. Physikalische und chemische Eigenschaften:****Angaben zu den Bestandteilen/****Zusammensetzung:**Acrylat-Kunststoff-Dispersion,
wasserverdünnbar, weichmacher- und lösemittelfrei**Anwendungsgebiet:**

Geeignet auf glatten Putzen aller Art, Beton, Holzspanplatten, Untertapeten. Alte Tapeten und Leimfarbenanstriche immer entfernen. Stark saugende Untergründe mit Mäder Tiefgrund M.101/W, wasserverdünnbar, grundieren.

Eigenschaften:

Hochwertiger Dispersionskleber mit sehr guter Nassklebkraft und hervorragender Alterungsstabilität. Gebrauchsfertig eingestellt.

Farbtöne:

transparent

Packungsgrößen:

18 Kg

Dichte:ca. 1,00 g/cm³**theor. Ergiebigkeit:**ca. 200 - 300 g/m² bei einem einmaligen Applizierungsprozeß. Der Effektivverbrauch kann nur durch einen Probeanstrich am Objekt festgestellt werden.**Lager- bzw.****Anlieferungsviskosität:**

ca. 7.500 mPas

Glanzgrad:

matt

Kennzeichnung: siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

2. Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungsviskosität: Das Produkt ist in Anlieferungsviskosität verarbeitungsfähig eingestellt.

Verarbeitungstemperatur: Objekt- und Werkstofftemperatur 20°C rel. Luftfeuchtigkeit 65%
Bitte Verarbeitungstemperatur von mindestens +5°C einhalten.

ACHTUNG ! Vor Gebrauch sehr gut bzw. homogen aufrühren.

Verdünnung: Wasser - falls erforderlich

Untergrundvorbehandlung: Vor Arbeitsbeginn muss der Untergrund auf seine Beschaffenheit überprüft werden. Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Arbeitshinweise zur Beurteilung und Vorbehandlung von Anstrichuntergründen.

**Verarbeitungs-/
Auftragsart:** Rollen. Mit Walze bahnen breit auf den Untergrund auftragen, Tapete in das noch feuchte Kleberbett einlegen, mit Gummirolle gut andrücken und glätten. Kleberflecken sofort abwaschen und trocken nachtupfen. Arbeitsanleitungen der Belag-hersteller beachten.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Beendigung der Arbeiten mit viel Wasser oder Seifenlösung gründlich reinigen. Bei Arbeitsunterbrechung Geräte unter Wasser oder in der Farbe aufbewahren.

3. Lagerung Kühl aber frostfrei lagern

4. Auskunftgebende Bereiche**Anwendungstechnische Fragen und Produktberatung:**

1. Abteilung Verkauf
2. Abteilung Anwendungstechnik Labor

Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt!

Die in diesem Technischen Merkblatt enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da die tatsächlich erfolgende Endanwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können schriftliche und mündliche Hinweise, Ratschläge und die in diesem Technischen Merkblatt enthaltenen Angaben nur unverbindlich erteilt werden. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Insbesondere befreien sie den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sie sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Verarbeitungsverfahren zu beschreiben und erfolgen unverbindlich im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften. Darüber hinaus ist vor der Benutzung anderer als vom Hersteller verwendeter Lager- bzw. Transportbehälter eine Werkstoffverträglichkeitsprüfung mit diesen Gebinden vorzunehmen. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Erzeugnisse in eigener Verantwortung zu beachten.

Bei diesem Merkblatt handelt es sich um Richtlinien, die auf dem allgemein bekannten Stand der Technik basieren. Es ist deshalb das Ausgabedatum zu beachten und allenfalls nach neuen Merkblättern zu fragen. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse, ob sie einem bestimmten Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eigene Prüfung festgestellt werden.
